

PAT-NO: EP001000968A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 1000968 A1

TITLE: Vulcanizable rubber compositions containing  
styrene-butadiene and  
butadiene rubbers

PUBN-DATE: May 17, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
JESKE, WINFRIED	DE
BUDING, HARTMUTH DR	DE
WEIDENHAUPT, HERMANN-JOSEF DR	DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
BAYER AG	DE

APPL-NO: EP99120968

APPL-DATE: November 3, 1999

PRIORITY-DATA: DE19852647A (November 16, 1998)

INT-CL (IPC): C08K005/39;C08L021/00

EUR-CL (EPC): C08K005/39

ABSTRACT:

CHG DATE=20001004 STATUS=0 > A vulcanizing system comprising  
1,6-bis-(N,N-dibenzyl-thiocarbamoyl-dithio)-hexane, sulfur,  
benzthiazyl-2-cyclohexyl-sulfenamide and/or  
N-tert.-butyl-2-benzthiazyl-s-  
ulfenamide and N,N'-diphenylguanidine is used in  
silica-filled rubber mixtures  
based on styrene-butadiene rubber, butadiene rubber and  
optionally other  
rubbers. Vulcanizable rubber mixtures containing: (a) 20-90  
parts by weight  
(pts. wt.) styrene-butadiene rubber made in solution and/or  
in emulsion; (b)  
10-50 pts. wt. butadiene rubber; (c) 0-40 pts. wt. natural

rubber and/or  
synthetic cis-isoprene rubber; (d) 40-90 pts. wt. silica in  
combination with a  
filler activator; and (e) conventional additives, in which  
the vulcanizing  
system consists of: (i) 0.5-3.5 pts. wt. of a compound of  
formula  
 $(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2)_2\text{N}-(\text{C}=\text{S})-\text{S}-\text{S}-(\text{CH}_2)_6-\text{S}-\text{S}-(\text{C}=\text{S})-\text{N}(\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5)<\text{S B}>_2$  (I);  
(ii) 0.3-1.5 pts.  
wt. sulfur; (iii) 1-3 pts. wt. benzthiazyl-2-cyclohexyl-  
sulfenamide and/or  
N-tert.-butyl-2-benzthiazyl-sulfenamide; and (iv) 0.4-4 pts.  
wt.  
N,N'-diphenyl-guanidine (all based on 100 pts. wt. rubber).

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 1 000 968 A1**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
17.05.2000 Patentblatt 2000/20

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: **C08K 5/39, C08L 21/00**

(21) Anmeldenummer: 99120968.5

(22) Anmeldetag: 03.11.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: 16.11.1998 DE 19852647

(71) Anmelder:  
**Bayer Aktiengesellschaft  
51368 Leverkusen (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Jeske, Winfried  
51399 Burscheid (DE)**  
• **Buding, Hartmuth, Dr.  
52445 Titz (DE)**  
• **Weidenhaupt, Hermann-Josef, Dr.  
50259 Pulheim (DE)**

(54) **Styrol-Butadien- und Butadienkautschuke enthaltende vulkanisierbare Kautschukmischungen**

(57) Die Erfindung betrifft vulkanisierbare, ein spezielles Vulkanisiersystem enthaltende mit Kieselsäure verstärkte und füllstoffaktivatorhaltige Kautschukmischungen auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk für Reifenlauf Flächen mit verbessertem Abriebwiderstand.

**EP 1 000 968 A1**

## Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft vulkanisierbare Kautschukmischungen, enthaltend u.a. einen in Lösung und/oder in Emulsion hergestellten Styrol-Butadien-Kautschuk, einen Butadienkautschuk, gegebenenfalls Naturkautschuk und/oder synthetischen cis-Isoprenkautschuk, Füllstoffe sowie ein spezielles Vulkanisiersystem. Darüber hinaus betrifft die Erfindung die Verwendung der Kautschukmischungen zur Herstellung von Reifen, insbesondere Reifenlauf-

flächen.

[0002] Es ist dem Fachmann bekannt, dass die bei einem Reifen angestrebten Eigenschaften, wie niedriger Rollwiderstand, niedriger Abrieb und hohe Naßbrutschfestigkeit gleichzeitig sich nur schwer miteinander vereinen lassen, da diese Eigenschaften teilweise einander entgegenstehen. So wird z.B. durch den teilweisen oder völligen Ersatz von Ruß durch Kieselsäure als Füllstoff zwar der Rollwiderstand des Reifens erniedrigt, gleichzeitig aber auch seine Abriebfestigkeit.

[0003] Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt, bei der Herstellung von Reifen den Rollwiderstand zu erniedrigen ohne dabei gleichzeitig die Abriebfestigkeit ebenfalls zu erniedrigen. Zur Lösung dieses Problems, nämlich den Rollwiderstand zu erniedrigen ohne dabei gleichzeitig auch die Abriebfestigkeit zu erniedrigen, wird in EP 0 501 227 vorgeschlagen, in Lösung hergestellten Styrol-Butadien-Kautschuk (L-SBR) in Kombination mit einer speziellen Kieselsäure und einem Füllstoffaktivator zu verwenden.

[0004] Darüber hinaus wird in EP 0 628 597 offenbart, wie man auch mit in Emulsion hergestelltem Styrol-Butadien-Kautschuk (E-SBR), der mit Kieselsäure und einem Füllstoffaktivator verstärkt war, den Rollwiderstand absenken kann, ohne gleichzeitig auch die Abriebfestigkeit zu erniedrigen.

[0005] In EP 0 385 072 werden Reifenlaufflächen mit erhöhter Laufleistung auf Basis von Dienkautschuken beschrieben, deren Netzwerkbrücken aus 1,2-Dithioethandiy-Brücken bestehen. Als mögliche Füllstoffe werden Ruß und Kieselsäure genannt. In dieser Anmeldung wird außerdem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die C<sub>2</sub>-Vernetzungsbrücke anderen Vernetzungsbrücken, wie C<sub>6</sub>- oder C<sub>8</sub>-Vernetzungsbrücken, insbesondere in der Vernetzungsausbeute überlegen ist. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die zusätzliche Verwendung von Schwefel in der Regel keine Vorteile ergibt, da das Reversionsverhalten deutlich verschlechtert wird (vgl. Seite 4, Zeilen 11 bis 13 und Seite 4, Zeilen 27-28).

[0006] Darüber hinaus wird in EP 0 432 417 ein Verfahren zur Herstellung von Reifenlaufflächen mit erhöhter Laufleistung auf Basis von Polydienkautschuken und Zuschlagstoffen unter Einsatz von C<sub>2</sub>-Vernetzungsbrücken-bildenden Vernetzersystemen beschrieben, wobei insbesondere darauf hingewiesen wird, dass die zusätzliche Vernetzung mit Schwefel in der Regel keine Vorteile bringt, da das Reversionsverhalten verschlechtert wird (vgl. Seite 5, Zeilen 14-15).

[0007] Außerdem wird in EP 0 530 590 ein Verfahren zur Herstellung von Dienkautschukvulkanisaten offenbart, die neben Schwefel und Mercaptobeschleuniger oder Sulfenamidbeschleuniger oder Mercaptobeschleuniger und Sulfenamidbeschleuniger auch C<sub>6</sub>- oder C<sub>2</sub>-Vernetzungsbrücken-bildende schwefelhaltige Vernetzungsagentien enthalten.

[0008] EP 0 385 073 beschreibt vulkanisierte Seitenwände von Kraftfahrzeugreifen auf Basis von Polydienkautschuken mit C<sub>2</sub>- bis C<sub>6</sub>-Dithioalkandiy-Brücken als Netzwerkbrücken. Auch in EP 0 432 405 werden vulkanisierte Seitenwände von Kraftfahrzeugreifen auf Basis von Polydienkautschuken mit C<sub>2</sub>- bis C<sub>6</sub>-Dithioalkandiy-Brücken als Netzwerkbrücken beschrieben. Darüber hinaus ist aus DE 22 56 511 und DE 22 65 382 die Verwendung von Verbindungen der allgemeinen Formel A-S-S-R-S-S-A' zur Vulkanisation von Kautschuken beschrieben, wobei R der Formel ein beliebiger zweiwertiger organischer Rest und A und A' eine große Anzahl von Beschleunigerresten, u.a. auch N-substituierte Thiocarbamoylreste, darstellen. Es werden in den genannten deutschen Patentanmeldungen Vulkanisate mit Ruß und Siliciumdioxid als Füllstoff beschrieben, jedoch nicht die Kombination mit Füllstoffaktivatoren.

[0009] Die in den genannten Patentveröffentlichungen beschriebenen Kautschukmischungen bzw. Vulkanisate bedürfen jedoch noch einer weiteren Optimierung bezüglich der Eigenschaften, wie niedriger Rollwiderstand, niedriger Abrieb und hohe Naßbrutschfestigkeit, die im Reifenbau besonders von Bedeutung sind.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, vulkanisierbare Kautschukmischungen für die Herstellung von Reifenlaufflächen mit vor der Alterung verbessertem Abriebwiderstand auf Basis von mit Kieselsäuren in Kombination mit Füllstoffaktivatoren verstärktem Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) bereitzustellen, ohne dass dabei gleichzeitig der Rollwiderstand und die Naßbrutschfestigkeit der Reifenlauffläche verschlechtert wird.


[0011] Die Aufgabe wurde überraschenderweise gelöst durch die Bereitstellung von vulkanisierbaren, kieselsäure- und füllstoffaktivatorhaltigen Kautschukmischungen auf Basis von SBR mit einem speziellen C<sub>6</sub>-Brücken-liefernden Vernetzer in Kombination mit einer ausgewählten Menge an Schwefel und bestimmten Vulkanisationsbeschleunigern. Weiter wurde überraschend gefunden, dass die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen im Falle der Anwendung von L-SBR bei einer nicht verschlechterten Verarbeitungssicherheit im Vergleich zu Kautschukmischungen nach Stand der Technik zusätzlich noch eine verkürzte Ausvulkanisationszeit (Steigerung der Produktivität) aufweisen, und dass die diesbezüglichen Vulkanisate eine höhere Rückprallelastizität aufweisen als die Vulkanisate nach Stand der Technik.

[0012] Gegenstand der Erfindung sind daher vulkanisierbare Kautschukmischungen enthaltend a) 20 bis 90 Gew.-Teile, bevorzugt 40 bis 85 Gew.-Teile, eines in Lösung und/oder in Emulsion hergestellten Styrol-Butadien-Kautschuks

(SBR), b) 10 bis 50 Gew.-Teile, bevorzugt 20 bis 40 Gew.-Teile, eines Butadienkautschuks (BR), c) 0 bis 40 Gew.-Teile, bevorzugt 0 bis 30 Gew.-Teile, Naturkautschuk und/oder eines synthetischen cis-Isoprenkautschuks (IR), d) 40 bis 90 Gew.-Teile, bevorzugt 60 bis 90 Gew.-Teile, Kieselsäure in Kombination mit einem Füllstoffaktivator und e) übliche Zusätze, dadurch gekennzeichnet, dass das Vulkanisiersystem aus

5

α) 0,5 bis 3,5 Gew.-Teile der Verbindung (I)



10

β) 0,3 bis 1,5 Gew.-Teile Schwefel,

γ) 1 bis 3 Gew.-Teile Benzothiazyl-2-cyclohexylsulfenamid (CBS) und/oder N-tert.-Butyl-2-benzothiazylsulfenamid (TBBS) und

15

δ) 0,5 bis 4 Gew.-Teile N,N'-Diphenylguanidin (DPG)

besteht, wobei die Gew.-Teile auf 100 Gew.-Teile Kautschuk bezogen sind.

[0013] Als Styrol-Butadien-Kautschuke (SBR) für die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen kommen in Frage ein in Lösung hergestellter SBR (L-SBR) mit einem Styrol-Gehalt von 10 bis 35 Gew.-Teilen, bevorzugt 15 bis 30 Gew.-Teilen, und einem Vinyl-Gehalt von 10 bis 60 Gew.-Teilen, bevorzugt 18 bis 60 Gew.-Teilen, und einer Glas-temperatur ( $T_g$ ), bestimmt mittels DSC, von  $-80^\circ$  bis  $-10^\circ\text{C}$ , bevorzugt von  $-70^\circ$  bis  $-20^\circ\text{C}$ , und/oder ein in Emulsion hergestellter SBR (E-SBR) mit einem Styrol-Gehalt von 15 bis 45 Gew.-Teilen, bevorzugt 20 bis 40 Gew.-Teilen, und einem Vinyl-Gehalt von 10 bis 18 Gew.-Teilen, und einer  $T_g$ , bestimmt mittels DSC, von  $-60^\circ$  bis  $-25^\circ\text{C}$ , bevorzugt von  $-50^\circ$  bis  $-30^\circ\text{C}$ , wobei sich die angegebenen Gew.-Teile auf jeweils 100 Gew.-Teile Copolymerkautschuk beziehen.

[0014] Als Butadienkautschuk (BR) für die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen kommt ein BR in Frage mit einem cis-1,4-Gehalt von 30 bis 100 Gew.-Teilen, bevorzugt von 90 bis 100 Gew.-Teilen, je 100 Gew.-Teile dieses Kautschuks.

[0015] SBR und BR können unverstreckt oder auch überstreckt eingesetzt werden. Üblicherweise kann der Gesamtölgehalt der Kautschukmischung zwischen 25 bis 45 Gew.-Teilen liegen, bezogen auf 100 Gew.-Teile Kautschuk.

[0016] Als Naturkautschuk (NR) für die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen sind die üblicherweise in der Reifenindustrie eingesetzten NR-Typen geeignet, als Isoprenkautschuk (IR) kommen synthetisch aus Isopren hergestellte Produkte mit einem cis-1,4-Gehalt von größer 90 Gew.-Teilen, insbesondere von größer 95 Gew.-Teilen, je 100 Gew.-Teile dieses Kautschuks in Frage.

[0017] Als verstärkender Füllstoff für die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen kommt bevorzugt hochdisperse Kieselsäure in einer Menge von bevorzugt 60 bis 90 Gew.-Teilen in Betracht. Die hochdisperse Kieselsäure wird hergestellt z.B. durch Fällung von Lösungen von Silikaten oder durch Flammhydrolyse von Siliciumhalogeniden und hat eine spezifische Oberfläche von 20 bis 400  $\text{m}^2/\text{g}$  (BET-Oberfläche), bevorzugt 100 bis 250  $\text{m}^2/\text{g}$ , insbesondere 120 bis 200  $\text{m}^2/\text{g}$ , und eine Primärteilchengröße von 10 bis 400 nm.

[0018] Als Füllstoffaktivatoren für die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen kommen bevorzugt Bis-(trialkoxysilylpropyl)-tetrasulfan und -disulfan sowie 3-(Trialkoxysilyl)-1-propanthiol, wobei der Alkoxy-Rest Methoxy oder Ethoxy bedeutet, sowie Füllstoffaktivatoren beschrieben in DE 44 35 311 in Einsatzmengen von 2 bis 20 Gew.-Teilen, bevorzugt 3 bis 10 Gew.-Teilen, insbesondere 4 bis 8 Gew.-Teilen, jeweils berechnet als 100%iger Wirkstoff und bezogen auf 100 Gew.-Teile Kautschuk, in Frage. Es können aber auch Mischungen aus diesen Füllstoffaktivatoren eingesetzt werden. Flüssige Füllstoffaktivatoren können zur besseren Dosier- und/oder Dispergierbarkeit auf einem Träger aufgezogen sein (dry liquids). Als Träger kommen Ruß und Kieselsäuren in Frage. Bevorzugt wird aktiver oder hochaktiver Ruß verwendet. Der Wirkstoffgehalt des dry liquids liegt zwischen 30 und 70 Gew.-Teilen, bevorzugt zwischen 40 und 60 Gew.-Teilen je 100 Gew.-Teilen dry liquid.

[0019] Die  $\text{C}_6$ -Dithioalkandiy-Brücken-liefernde Verbindung (I) wird bevorzugt in Mengen von 0,8 bis 2,5 Gew.-Teilen eingesetzt. Als Schwefel kommt der üblicherweise in der Kautschukverarbeitenden Industrie verwendete Schwefel oder auch unlöslicher Schwefel in Frage. Die bevorzugte Menge an Schwefel beträgt 0,5 bis 1,0 Gew.-Teile. Benzothiazyl-2-cyclohexylsulfenamid (CBS) und/oder N-tert.-Butyl-2-benzothiazylsulfenamid (TBBS) werden insbesondere in Mengen von 1,5 bis 2,5 Gew.-Teilen eingesetzt. Ganz besonders bevorzugt ist die alleinige Verwendung von CBS als Hauptbeschleuniger. Als Zweitbeschleuniger wird N,N'-Diphenylguanidin (DPG) bevorzugt in Mengen von 1 bis 3 Gew.-Teilen, insbesondere in Mengen von 1,5 bis 2,5 Gew.-Teilen der Mischung zugegeben. Alle hier angegebenen Gew.-Teile sind auf 100 Gew.-Teile Kautschuk bezogen.

[0020] Die Synthese der  $\text{C}_6$ -Dithioalkandiy-Brücken-liefernde Verbindung (I) kann in üblicher Weise gemäß der Beschreibung in EP 0 432 405 erfolgen.

[0021] Die Herstellung der erfindungsgemäßen Kautschukmischungen erfolgt in an sich bekannter Weise durch Vermischen der Kautschukkomponenten in geeigneten Mischungsaggregaten unter Zugabe von üblichen Zusätzen wie Weichmacher, Alterungsschutzmittel, Zinkoxid, Stearinsäure, Harzen, Verarbeitungshilfsmitteln (siehe z.B. W. Hoffmann, Rubber Technology Handbook, Hanser-Verlag, 1989) in den bekannten Mengen, die vom jeweiligen Verwendungszweck der Kautschukmischungen abhängen.

[0022] Die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen können in bekannter Weise bei Temperaturen von 120 bis 220°C, bevorzugt 140 bis 200°C vulkanisiert werden.

[0023] Die erfindungsgemäßen Kautschukmischungen können zur Herstellung von Reifen, insbesondere zur Herstellung von Reifenlaufflächen verwendet werden.

#### Beispiele

#### Erläuterungen zum experimentellen Teil

[0024] Folgende Testmethoden bzw. Testvorrichtungen wurden benützt: Mooney-Viskosität: DIN 53 523, großer Rotor, 100°C, Vorwärmzeit 1 min., Testzeit 4 min. Mooney-Anvulkanisation: DIN 53 523, großer Rotor, 130°C, Vorwärmzeit 1 min. Rheometer: ASTM D 2084, Monsanto MDR 2000 E, 170°C. Zugversuch: DIN 53 405, S2-Stab. Härte: DIN 53 505. Rückprallelastizität: DIN 53 512. Viskoelastische Eigenschaften: DIN 53 513/ISO 4664, Roelig-Test, 10 Hz.

#### Durchführung der Versuche

[0025] Mit Hilfe eines Innenmischers vom Typ GK 1,5 E der Firma Werner & Pfleiderer wurden bei einer Rotordrehzahl von 70 upm und einer Kammer- und Schaufeltemperatur von 80°C (Stempeldruck 8 bar, Füllgrad 65%) Testmischungen gemäß Tabelle 1 hergestellt. Die Mengenangaben stellen Gew.-Teile pro 100 Gew.-Teile Kautschuk dar.

Table 1

Testrezeptur				
	Vergleich	Erfindung	Vergleich	Erfindung
Mischungsnummer	1	2	3	4
E-SBR <sup>a)</sup>			103	103
S-SBR <sup>b)</sup>	103	103		
Br <sup>c)</sup>	25	25	25	25
Kieselsäure <sup>d)</sup>	70	70	70	70
Füllstoffaktivator <sup>e)</sup>	6	6	6	6
Ruß N234	6	6	6	6
Weichmacher <sup>f)</sup>	8	8	8	8
6PPD <sup>g)</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5
TMQ <sup>h)</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5
Zinkoxid	3	3	3	3
Stearinsäure	2	2	2	2
CBS <sup>i)</sup>	1,8	1,8	1,8	1,8
DPG <sup>k)</sup>	2	2	2	2
Schwefel	1,5	0,5	1,5	0,5
Verbindung (I)	0	1	0	1



<sup>a)</sup> Krynol® 1721 der Bayer AG, Leverkusen, Germany, mit 37,5 Gew.-Teilen hocharomatischen Mineralöl, gebundenes Styrot: 40,0%, Mooney-Viskosität ML (1+4) 100°C = 54

<sup>b)</sup> Buna® VSL 5025-1 der Bayer AG, Leverkusen, Germany, Vinyl-Gehalt: 50%, Styrot-Gehalt: 25%, Öl-Gehalt: 37,5%, Mooney-Viskosität ML(1+4) 100°C = 50

<sup>c)</sup> Buna® CB 25 der Bayer AG, Leverkusen, Germany, cis-1,4-Gehalt: min. 96%, Mooney-Viskosität ML (1+4) 100°C = 44

<sup>d)</sup> Vulkasit® S der Bayer AG, Leverkusen, Germany, BET-Oberfläche: 155-195 m<sup>2</sup>/g, pH-Wert: 5,4-7,0

<sup>e)</sup> Verstärkungsadditiv Si 69 (Bis-(triethoxysilylpropyl)-tetrasulfan) der Degussa AG, Frankfurt, Germany

<sup>f)</sup> Renopal® 450 (aromatisches Mineralöl) der Firma Fuchs Mineralölwerke GmbH, Mannheim, Germany

<sup>g)</sup> Vulkanox® 4020/LG (N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenyldiamin) der Bayer AG, Leverkusen, Germany

<sup>h)</sup> Vulkanox® HS/LG (2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydrochinolin, polymerisiert) der Bayer AG, Leverkusen, Germany

<sup>i)</sup> Vulkacit® CZ/C (Benzothiazyl-2-cyclohexylsulfenamid, CBS) der Bayer AG, Leverkusen, Germany

<sup>k)</sup> Vulkacit® D/C (N,N'-Diphenylguanidin) der Bayer AG, Leverkusen, Germany

[0026] Die Mischfolge für die Herstellung der Mischungen wurde, wie nachstehend beschrieben, gewählt:

55 t = 0 sec      Zugabe Polymere  
 t = 10 sec      Stempel ab  
 t = 60 sec      Stempel auf, Zugabe der jeweils halben Menge an Kieselsäure und Füllstoffaktivator, Stempel ab  
 t = 120 sec      Stempel auf, Zugabe der restlichen Menge an Kieselsäure und Füllstoffaktivator, Zugabe Ruß, Weich-

macher, Zinkoxid, Stearinsäure, 6PPD und TMQ, Stempel ab

t = 240 sec fegen

t = 300 sec auswerfen

- 5 [0027] Die Mischguttemperaturen lagen beim Entleeren des Kneters im Bereich von 148°  
 [0028] Das Vulkanisiersystem, bestehend aus Schwefel, CBS, DPG und Verbindung (I), wurde auf der Walze bei einer Mischungstemperatur von ca. 60°C eingemischt.  
 [0029] Die ermittelten rheologischen Daten der fertig gemischten Kautschukmischungen sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

10

Tabelle 2

Rheologische Daten der Testmischungen				
	Vergleich	Erfindung	Vergleich	Erfindung
Mischungsnummer	1	2	3	4
ML (1+4) 100°C (ME)	77	79	60	58
Anvulkanisationszeit (130°C) t <sub>5</sub> (min)	19,6	20,2	22,2	26,1
ts01 (min)	0,8	0,9	1,2	1,4
t95(min)	10,3	6,5	7,4	7,9
S'min (dNm)	3,7	4,0	2,9	2,7
S'max (dNm)	24,7	23,3	24,2	23,3
S'end, 30 min (dNm)	24,7	23,2	22,4	22,5

15

20

25

- [0030] Die Prüfergebnisse der Vulkanisate, welche aus den erfindungsgemäßen Kautschukmischungen hergestellt wurden, sind in Tabelle 3 zusammengefaßt. Die Vulkanisation der Kautschukmischungen erfolgte bei einer Temperatur von 170°C während einer Zeit von t95+5 min.

30

Tabelle 3

Eigenschaften der Testvulkanisate				
	Vergleich	Erfindung	Vergleich	Erfindung
Mischungsnummer	1	2	3	4
Festigkeit (MPa)	18,4	19,0	23,7	24,4
Bruchdehnung (%)	445	470	555	560
Modul 100 (MPa)	2,9	2,7	2,4	2,3
Modul 300 (MPa)	10,8	10,1	9,9	10,3
Härte, 23°C (Shore A)	68	69	68	68
Härte, 70°C (Shore A)	66	66	64	64
Rückprallelastizität, 23°C (%)	28	30	28	28
Rückprallelastizität, 70°C (%)	47	50	48	49
Abrieb, Schmiergel 40 (mm <sup>3</sup> )	159	137	141	107
Abrieb, Schmiergel 60 (mm <sup>3</sup> )	102	81	81	70
tan δ, 0°C	0,444	0,423	0,448	0,448
Dyn. Modul E', 0°C (MPa)	22,5	23,8	26,0	23,3
Verlust-Modul E'', 0°C (MPa)	10,0	10,2	11,7	10,4

35

40

45

50

55



Tabelle 3 (fortgesetzt)


Eigenschaften der Testvulkanisate				
	Vergleich	Erfindung	Vergleich	Erfindung
Mischungsnummer	1	2	3	4
tan $\delta$ , 60°C	0,129	0,130	0,141	0,136
Dyn. Modul E', 60°C (MPa)	8,2	8,4	9,6	9,2
Verlust-Modul E'', 60°C (MPa)	1,1	1,1	1,4	1,2

[0031] Die erfindungsgemäßen Beispiele lehren, dass mit den erfindungsgemäßen Kautschukmischungen Vulkanisate mit niedrigerem Abrieb erhalten werden können, ohne dass gleichzeitig der tan  $\delta$  bei 0°C, der mit der Naßbrutschfestigkeit einer Reifenlauffläche korreliert, und der tan  $\delta$  bei 60°C, der mit dem Rollwiderstand einer Reifenlauffläche korreliert, verschlechtert wird. Ein niedriger Abrieb ist synonym mit einem hohen Abriebwiderstand.

#### Patentansprüche

1. Vulkanisierbare Kautschukmischungen enthaltend a) 20 bis 90 Gew.-Teile eines in Lösung und/oder in Emulsion hergestellten Styrol-Butadien-Kautschuks, b) 10 bis 50 Gew.-Teile eines Butadienkautschuks, c) 0 bis 40 Gew.-Teile Naturkautschuk und/oder eines synthetischen cis-Isoprenkautschuks, d) 40 bis 90 Gew.-Teile Kieselsäure in Kombination mit einem Füllstoffaktivator und e) übliche Zusätze, dadurch gekennzeichnet, dass das Vulkanisiersystem aus

$\alpha$ ) 0,5 bis 3,5 Gew.-Teile der Verbindung (I)



$\beta$ ) 0,3 bis 1,5 Gew.-Teile Schwefel,

$\gamma$ ) 1 bis 3 Gew.-Teile Benzothiazyl-2-cyclohexylsulfenamid und/oder N-tert.-Butyl-2-benzothiazylsulfenamid und

$\delta$ ) 0,5 bis 4 Gew.-Teile N,N'-Diphenylguanidin

besteht, wobei die Gew.-Teile auf 100 Gew.-Teile Kautschuk bezogen sind.

2. Verwendung der Kautschukmischungen nach Anspruch 1 zur Herstellung von Reifen, insbesondere zur Herstellung von Reifenlaufflächen.



Europäisches  
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 99 12 0968

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (INCL7)
D,X	EP 0 530 590 A (HUELS CHEMISCHE WERKE AG) 10. März 1993 (1993-03-10) * Zusammenfassung; Ansprüche * * Seite 4, Zeile 38 - Zeile 40 *	1,2	C08K5/39 C08L21/00
A	EP 0 785 230 A (BAYER AG) 23. Juli 1997 (1997-07-23) * Zusammenfassung; Ansprüche; Tabelle 1 * * Seite 2, Zeile 18 - Zeile 21 *	1,2	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (INCL7)
			C08K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>22. Februar 2000</b>	
		Prüfer <b>Mettler, R-M</b>	
<p><b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b></p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet  Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie  A : technologischer Hintergrund  O : nichttechnische Offenbarung  P : Zitiertliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze  E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  D : in der Anmeldung angeführtes Dokument  L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>a : Mitglied der gleichen Patentfamilie, Übernehmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 (04/98) (P44003)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 12 0968

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-02-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0530590	A	10-03-1993	DE	4128869 A	04-03-1993
			DE	4225684 A	10-02-1994
			AT	133189 T	15-02-1996
			CA	2077156 A	01-03-1993
			DE	59205083 D	29-02-1996
			ES	2082303 T	16-03-1996
			JP	5209092 A	20-08-1993
			US	5342900 A	30-08-1994
EP 0785230	A	23-07-1997	DE	19547630 A	26-06-1997
			CA	2193183 A	21-06-1997
			JP	9183868 A	15-07-1997

EPO FORM P0401

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82